

SunGuard[®] SuperNeutral

SNR 35

Belleza atemporal y rendimiento líder a su alcance


SunGuard[®] SNR 35 combina una notable ganancia de calor solar de 0.17 con la reflectividad neutra clásica. Los equipos de diseño pueden dar forma a una experiencia duradera con exteriores cautivadores e interiores más sostenibles y cómodos. Esta capa de la superficie n.º 2 puede transformarse para adaptarse a su visión, desde el tratamiento térmico hasta las aplicaciones de vidrio curvado. ¿Necesitas mayor dimensión? El vidrio con recubrimiento SNR 35, esta disponible en dimensiones jumbo y Super jumbo. Además, puede ayudarle a conseguir sus objetivos de diseño y rendimiento al combinarlo con Guardian UltraClear[®], CrystalGray[®] y sustratos claros.



Información del Producto

Sustrato	UltraClear/6-12 mm	CrystalGray/6-10 mm	Verde /6 mm
Vidrio base o espesor	Claro /5-12 mm		
Aplicaciones	Ventanas / Claraboyas / Fachadas / Ventanas de techo / Muros cortina / puertas		
Opciones de fabricación	Reforzado con calor / Recocido al calor / Templado / Doblado / Laminada		
Posiciones de recubrimiento recomendadas	Superficie 2 (doble IGU) / Superficie 2 (triple IGU)		
Tamaño máximo	Jumbo 3300x5180 mm	Super jumbo 3300x6010 mm	
Decapado de borde	Sí		
Tipo de vidrio	Low E (baja emisividad)		
Funciones del vidrio	Control solar / Aislamiento térmico		
Opciones de fabricante	Debe utilizarse en una unidad de vidrio aislante		
Aspecto	Neutral Silver		

Si requieres el desempeño de una configuración contacta a tu representante Guardian Glass.



Doble acristalamiento

Nombre de composición	Glass 1 & Coating	Glass 2 & Coating	Gap 1	Luz Visible			Luz Visible	Ultraviolet	Ultravioleta	Energía Solar				Energía Solar			Propiedades Térmicas		Ganancia de Luz Solar (LSG)	Thermal Stress (COG) °F/C	CO2 Incorporado [eq. kg/m²] A1-A3
				Transmitancia		Reflectancia	Índice de Reproducción Cromática (Ra)	Trans UV (tuv %)	Tdw (Tdw%)	Transmitancia Solar (te %)	Reflectancia		Absorción Solar (ae %)	Coeficiente de Ganancia de Calor Solar (SHGC)	Coeficiente de sombra (sc)	Ganancia de Calor Relativa (RHG)	Valor U				
				Visible (tv %)	pv % ext	pv % in					pe % ext	pe % in					Noche Invierno (Btu/hr-ft²·F)	Día Verano (Btu/hr-ft²·F)			
SNR35	SunGuard® SNR 35 (North America) en Guardian Clear Glass (North America)	Guardian Clear Glass (Mexico)	100% Aire	33	35	19	90	11.02	25	13	47	43	39	0.17	0.2	43	0.29	0.27	1.9	Iniciar	19
SNR35 90% Argon	SunGuard® SNR 35 (North America) en Guardian Clear Glass (North America)	Guardian Clear Glass (Mexico)	10% Aire, 90% Argón	33	35	19	90	11.02	25	13	47	43	39	0.17	0.19	41	0.24	0.21	2	Iniciar	19

www.guardianglass.com

Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de Guardian Glass, tienen licencia o son utilizadas con la autorización de Guardian Glass.¹

©2024 Guardian Glass, LLC

Carretera a Chichimequillas km9,6, La Griega.
C.P. 76249 El Marqués, Querétaro, México
contactomx@guardian.com

Fecha de publicación: 11-mar.-2025

Los productos de esta publicación se venden sujetos a los términos y condiciones de la venta estándar de Guardian y a cualquier garantía escrita aplicable (disponible en www.guardianglass.com o a través de su representante local de Guardian, previa solicitud). Es responsabilidad del comprador confirmar que los productos son adecuados para su aplicación prevista de conformidad con las leyes y normativas aplicables. Comuníquese con su representante local de Guardian para obtener las guías de manipulación y fabricación aplicables y para obtener la información más actualizada sobre el producto. Para más detalles sobre los valores de rendimiento mostrados y el carbón incorporado, visite <https://www.guardianglass.com/mx/es /tools-and-resources/resources/performance-value-terms>.